

Spécifications techniques



MenuiseroX



Produit	Poteau		
Description :	Poteaux de bois franc laminés de 2 à 5 plis. Le nombre de plis varie selon l'épaisseur du poteau. Les lamelles de bois franc sont collées face à face sous presse. Produit fabriqué à Beauceville, QC Canada.		
Dimensions : largeur x épaisseur	2 3/4", 3", 3 1/2", 4"		
Longueur :	42", 44", 47 1/2", 48", 52"		
Essences :	chêne rouge (Northern red oak), érable (érable à sucre), merisier, peuplier		
Grades :	Sélect : disponible dans le chêne rouge et l'érable. Naturel : disponible dans le merisier et le peuplier. Sap : disponible dans le merisier.		
Finition :	Non sablé (sablage disponible en option).		
Tolérances :	Épaisseur : ±0.015" Largeur : ±0.015" Longueur : +0/-1/32"		
Conditions d'utilisation :	Le taux d'humidité doit être maintenu entre 30% et 60%.		
Options disponibles :	Coins (profil) : Carré 4 coins rayons 1/16" ou 1/8"	Tournage : Tourné ou non-tourné	Sablage : Grain #80/#120
Quantité minimum requise : *La quantité livrée peut varier de ±10%.	Par item : 20 Par commande : 20		
Emballage			
Mise en palette :	200 poteaux / palette Hauteur totale (incluant la palette) : ± 66" Format de la palette : 44" x 48" pour les poteaux de 36" à 48" de longueur. Palette égale ou plus longue pour les poteaux 54" et plus. Poids total / palette : ± 2 900 lb (poids par poteau : 14.4 lb). *Basé sur une mise en palette de poteaux 48" x 3 1/2".		
Méthode d'emballage :	Lattes mises entre la palette et les produits. Lattes stabilisatrices tous les cinq (5) rangées de haut. Chaque sku est séparé par deux (2) blocs si la quantité est de 50 et plus. Pour les quantités de 50 et moins, stabilisés par des lattes. Deux (2) courroies de nylon / palette (strappées avec la palette). Pellicule claire tout autour et par-dessus la palette.		

*Pour des besoins de fabrication spécifiques autres que ceux énumérés dans cette fiche, contactez votre représentant MenuiseroX.

